


Heraklith® combi plus steenwol EPS



Certificering



20889



03



Productbeschrijving

Houtwolplaat met Knauf Insulation steenwol en EPS in SE kwaliteit.

Standaard:

- in verschillende plaatstructuren
- met wisselponning rondom
- met facet rondom
- in natuurtint gespoten

Toepassingen


Plafondtoepassingen met zeer hoge akoestische, thermische en brandwerende eisen, zoals het bekleden van parkeerkelders, technische ruimten en galerijen.

Voordelen

- Unieke, uitstekende brandwerendheid, aangezien de platen werken als hittedeksel
- Plafondconstructie blijft bij brand intact, dankzij de brandstabiliteit van 90 minuten*
- Beste combinatie van thermische en akoestische eigenschappen in een 3-in-1, lichtgewicht houtwolplaat
- Eenvoudig te verwerken tot een strak plafond

* Test rapport nr. 14575 B/C

Heraklith® fine



Heraklith® superfine



Kleurmogelijkheden op aanvraag.

Technische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde
Druksterkte	≥ 60 kPa
Euro brandklasse	B, s1, d0
CE	WW-EN13168-L2-W1-T1-T3-S2-P2-CS(10)60-TR5-CI3

Heraklith combi plus steenwol EPS

Fine/superfine

R _d (m ² .K/W)	Dikte (mm) totaal	Breedte (mm)	Lengte (mm)
2,70	105	600	1200
2,70	105	600	2000
3,25	125	600	1200
3,25	125	600	2000
3,65	140	600	1200
3,65	140	600	2000
4,15	160	600	1200
4,15	160	600	2000

Wij adviseren bij dit product, de Heraklith combi steenwol sluitplaat.

Heraklith® is een geregistreerd handelsmerk van

KNAUFINSULATION

Knauf Insulation

Florijnstraat 2, Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout, Telefoon: +31 (0)162-492 067, Fax: +31 (0)162-462 862
info@heraklith.nl

www.heraklith.nl

Heraklith®

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Heraklith® geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen komen.