


Heraklith® dakplaten




Certificering



20889



03



Geïsoleerde dakplaat



Brandwerende dakplaat

Productbeschrijving

Houtwolplaat met in de lengte richting 3 hardhouten latten.

Verkrijgbaar:

- in grove vezelstructuren (3,0 mm)
- zonder facet
- in natuurtint gespoten

Toepassingen

Zelfdragende dakplaat voor toepassingen met hoge toelaatbare overspanningen zoals bergingen, garages en loodsen. Voor licht hellende en platte daken.

Voordelen

- Dient als onderdak met goede vochtdoorlatende eigenschappen, eenvoudig te monteren met bouwplaatnagels
- Massief dakelement waardoor warmtetransport vertraagd kan worden voor een prettig binnenklimaat, door dampopen structuur geen schimmel aan oppervlakte
- Perfect te combineren met andere isolatiematerialen tot een compleet geïsoleerd dak
- De brandwerende dakplaat is de beste oplossing voor een daktoepassing, waar een zeer hoge brandwerendheid vereist is (45 minuten brandwerend)

Technische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde
Druksterkte	200 kPa
Euro brandklasse	B, s1, d0
CE	WW-EN13168-L2-W1-T1-S2-P2-CS(10)200-CI3

Heraklith dakplaten

Heraklith dakplaten			
R _d (m ² .K/W)	Dikte (mm) totaal	Breedte (mm)	Lengte (mm)
0,25	35	600	2000
0,30	50	600	2000
Heraklith dakplaten geïsoleerd			
0,80	50	600	2000
2,45	110	600	2000
3,00	130	600	2000
3,50	150	600	2000

Heraklith brandwerende dakplaten

Heraklith brandwerende dakplaten			
0,40	50*	600	2000
* type brandwerend voorzien van een dichte toplaag en sponning aan de lange zijde			

Heraklith® is een geregistreerd handelsmerk van

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation

Florijnstraat 2, Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout, Telefoon: +31 (0)162-492 067, Fax: +31 (0)162-462 862
info@heraklith.nl

www.heraklith.nl

Heraklith®

Onlangs alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Heraklith® geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen komen.