

Materiaalopbouw
Toepassingsgebieden
Speciale eigenschappen
Verwerking

Aanwijzingen
Materiaalverbruik
Opslag
Bestelinformatie



Materiaalopbouw

Droge mortel, bestaande uit speciale cementsoorten en verschillende toeslagstoffen.

Toepassingsgebied

Knauf Egalisatie Massa is geschikt voor het egaliseren en uitvullen van dekvloeren op cement- en anhydrietbasis, betonnen en steenachtige vloeren. Toepasbaar voor laagdiktes vanaf 10 mm tot maximaal 30 mm.

Speciale eigenschappen

- Poedervormig, met water aanmaken.
- Zelfnivellerend.
- Laagdikte vanaf 10 tot maximaal 30 mm.
- Droogt zonder spanningen.
- Eenvoudig te verwerken.
- De egalisatielaag binnenhuis vereist geen vloerbekleding.
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Reeds na 5 uren beloopbaar, na droging ook rolstoelvast.

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en stabiel zijn. Eventuele vloerverwarming uitschakelen.

Voorbehandeling van de ondergrond

Steenachtige ondergronden voorbehandelen met Knauf Hechtemulsie verdund met water (verhouding 1:2, verbruik ca. 100g/m²). Dekvloeren en betonnen ondergronden met Knauf Diepgrond voorbehandelen (verbruik ca. 120-150 ml/m²). Beide producten volledig laten drogen voordat men egaliseren

Aanmaken

25 kg poeder met 4,2 liter water klontvrij mengen (niet teveel water!). Ca. 5 minuten laten staan en nogmaals doorroeren. Verwerkingstijd ca. 20 min. Bij egaliseren op vloerverwarming en vloertegels het materiaal met Knauf Lijm & Vloer-Elast mengen (zie opmerkingen).

Uitvoering

Het aangemaakte mengsel in banen uitgieten. Met een spaan het uitvloeien van Knauf Egalisatie Massa bevorderen. Een perfecte nivellering van vers aangebrachte materiaal kan verkregen worden door met een harde bezem op het oppervlak zachte stoten uit te oefenen.

Opmerkingen

- Knauf Egalisatie Massa mag niet met andere, dan de hierboven vermelde materialen vermengd worden.
- Vers aangebrachte Knauf Egalisatie Massa tegen zon en tocht beschermen.
- Slechts na volledige droging (afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, ventilatie, temperatuur en omgeving) de vloerbekleding aanbrengen.
- Voor het egaliseren op vloerverwarming en vloertegels Knauf Lijm & Vloer-Elast mengen

met het aanmaakwater (verhouding 1 liter Knauf Lijm & Vloer-Elast op 3,2 liter water). Dit Knauf Lijm & Vloer-Elast/water mengsel mengen met 25 kg Knauf Egalisatie Massa.

- Dit product bevat cement. Gevoelige huid beschermen en contact met ogen vermijden.
- Bij eventuele aanraking dadelijk met veel water spoelen en een arts raadplegen.
- Verbruik ca. 1,8 kg/m² per mm laagdikte.
- Niet verwerken onder + 5 °C.

Opslag

In een droge ruimte, max. 12 maanden.