




Omgekeerd dak

- ▶▶ Woningbouw
- ▶▶ Nieuwbouw & Renovatie
- ▶▶ XPS



NIEUW

Polyfoam D-350 LJ



Vochtongevoelige dakplaat voor uitstekende thermische isolatie van omgekeerde daken

Drukvaste geëxtrudeerde polystyreenplaat met extrusie huid, uitgevoerd met wisselspanning rondom voor uitstekende thermische isolatie van (omgekeerde en warme) vlakdakconstructies, waaronder parkeerdaken en intensieve of extensieve groendaken.

Voordelen



Vochtongevoelig, lichtgewicht product met een zeer hoge drukvastheid

Wisselspanning voor een optimale aansluiting en koudebrug onderbreking

Goede beloopbaarheid en begaanbaarheid in combinatie met uitstekende thermische waarden

Geadviseerde producten voor het behalen van optimale thermische prestatie vereisen

R_d (m ² .K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Platen/ pallet	m ² / pallet
2,75	80	600	1250	60	45,00
3,40	100	600	1250	48	36,00

Eigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Norm
Gedeclareerde lambda waarde	0,029 W/m.K (20 ≤ d ≤ 100) 0,035 W/m.K (105 < d ≤ 120)	EN 12667
Euro brandklasse	E	EN 13501-1
Druksterkte	200 kPa, d ≤ 25mm 300 kPa, d ≥ 30mm	EN 826
Dikte tolerantie (T1)	- 5% / + 5 mm	EN 823
Dimensionele stabiliteit	DS(TH) ≤ 5	EN 1604
Waterabsorptie	WL(T) < 1,0 kg/m ²	EN 1609
CE	EN 13164 T1, CS(10/Y)200, CS(10/Y)300, DS(TH) ≤ 5, WL(T)0,7, DLT(1)5, DLT(2)5, TR200	

Uitvoering



Certificering



03/H840 03