



De perfecte combinatie

Voor het verlijmen van isolatieplaten werkt BLAUWPLAAT al jaren met PLASTIKOL UDM-2-S.

PLASTIKOL UDM-2-S

Naast het verlijmen van isolatieplaten is PLASTIKOL UDM 2 S ook uitermate geschikt voor het preventief afdichten van kelderwanden.

BLAUWPLAAT



Toepassingsgebieden:

- Lijm voor isolatieplaten op minerale ondergronden.
- Buitenafdichtingen van naden en aansluitingen van ondergrondse prefab betonelementen.
- Buitenafdichtingen van kelderwanden.

Materiaaleigenschappen:

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Hoogflexibel
- Oplosmiddelvrij, dus niet milieubelastend
- Waterdicht
- Kan op vochtige ondergronden worden aangebracht



KELDERISOLATIE



Werkomschrijving: plakken isolatieplaten.

Bij geen drukwater.

- Op de platen 6 à 8 handgrootte dotten Plastikol UDM 2S per m² scheppen, daarna de isolatie platen tegen de wand drukken.

Bij opstuwend kwelwater of drukkend water.

- Isolatie platen volvlakig verlijmen met Plastikol UDM-2-S verbruik circa 2,5 kg/m².
- Isolatie plaat tegen de kelderwand plaatsen en al schuivend op de plaats zetten. (100%) lijm contact.

Mengmethode

Plastikol UDM 2 S wordt voor de verwerking met de poedercomponent en bitumenvloeistof met de boormachine en erop geplaatste mengspaan gemengd tot een homogene pasta zonder klonters. Vloeistof en poeder zijn wat hoeveelheid betreft op elkaar afgestemd.

Bij deelhoeveelheden moet de op de verpakking aangegeven mengverhouding worden aangehouden. De verwerkingstijd van het gemengde materiaal bedraagt 1 tot 2 uur. Om de afdichtpasta uit de verpakking te halen adviseren wij onze scheplepel no. 1, voor het mengen onze mengspaan no. 4.

BLAUWPLAAT

BLAUWPLAAT B.V.

Telefoon: +31 (0)570 - 63 44 74 Telefax: +31 (0)570 - 63 31 35
E-mail: info@blauwplaat.nl Internet: www.blauwplaat.nl